Dynamix
By Acabados Especiales

Ingeniería que domina la energía invisible.

FICHA TÉCNICA

SOLDADURA VÍNILICA

DESCRIPCIÓN

La Soldadura Vinílica AEI es una cordón de soldadura de 4 mm de diámetro diseñada para sellar las juntas entre losetas de vinil mediante soldadura en caliente. Se funde y fusiona en la ranura en forma de U del vinilo utilizando una pistola de aire caliente, creando una costura resistente, impermeable e higiénica. Compatible con toda la línea de pisos vinílicos AEI.

ESPECIFICACIONES

Característica	Valor
Diámetro	4 mm
Longitud	200 m

INSTRUCCIONES DE USO

1. La soldadura se funde y se integra (mediante una pistola de soldadura de aire caliente) en una junta ranurada del vinilo.
2. La profundidad de la ranura es de aproximadamente 2/3 de la profundidad de las baldosas de vinilo y tiene una anchura de 3,5 mm en forma de U.
3. Se requiere una máquina de soldadura de cabezal y el equipo correspondiente para todos los perfiles, juntas y piezas de relleno de esquinas. La soldadura térmica proporciona una junta resistente, estanca e higiénica. También puede utilizarse para aportar un toque artístico. Se utilizan puntas de soldadura de 5 mm para soldar la varilla de soldadura de 4 mm.
4. Todas las soldaduras deben realizarse únicamente una vez que el adhesivo para suelos se haya secado, es decir, aproximadamente 24 horas después de la instalación.



33 1215 1128 dynamixmx.com contacto@dynamixmx.com